

K1-610 水性專用防水底漆

Water-Based Concrete & Masonry Primer



本產品是一種新型水性合成乳液搭配特殊進口材料研製而成。本產品對於水泥基表面的處理擁有驚人且有效的突破，可絕對提高水泥基表面的接著性。本產品與一般水性壓克力底漆完全不同，是一種具耐水性、耐鹼、耐候性及抗紫外線之優異產品。



塗裝器具

滾輪、毛刷



乾燥時間

指觸乾燥約 1~2 小時
堅結乾燥約 3~4 小時



理論塗佈量

5 加侖約 18~20 坪 (59~66m²)
1 加侖約 3~4 坪 (10~13m²)

產品特色

- 水性產品、無臭味、無毒性
- 對於地坪選擇性廣，無論是新或是舊有的水泥表面、合板、石棉板等其接著性表現特別優越

施工說明

【表面前處理】

將被塗表面之積水、油漬及青苔等附著汙物清除乾淨，嚴重時請用清水或強力水柱清洗後再曬乾。如被塗表面存有舊式 PU 或其他防水層需完全剷除並於剷除後將其被塗面清潔乾淨。

【底漆施工】

- 底漆使用前請先均勻攪拌。本產品不建議稀釋。
- 將 K1-610 均勻塗刷一道於水泥混凝土上，並使其完全滲入水泥混凝土中。
(如地坪有老化現象，建議再塗刷 1 道)
- 底漆建議塗刷 1~2 道。

產品適用範圍

內外牆專用底漆及水泥表面、混凝土接著及強度增強劑。

產品資訊說明

塗裝間隔	最少約 2 小時，最多約 4 小時
產品比重	約 1kg/L
產品包裝	5 加侖 18.5 公斤、1 加侖 3.7 公斤
保存期限	正常狀況之下，至少 24 個月
標準色系	透明灰白色

產品包裝說明



- 被塗表面潮濕、雨天或濕氣高之天候時應避免施工。建議晴天施工較佳。
- 產品應儲存於通風陰涼處，切勿置放於太陽可照射之範圍，以避免材料變質。建議儲存及施工溫度：10~35°C。
- 使用面積及使用坪數為參考面積，會因被塗面粗糙度、平整度或塗刷厚度而有所增減。以上塗佈量說明皆為一道塗刷之基準。
- 理論乾燥時間會因濕度、溫度、及施工條件受影響，請以實際現場時間為主。上述乾燥時間數據是依據環境溫度 25°C、濕度 60% RH。
- 產品包裝皆以毛重計算。五加侖毛重正負差約為 0.5 公斤、一加侖及一公升毛重正負差約為 0.1 公斤。
- 我們有提供產品相關的安全資料表(SDS)，如有需要請來電索取或至 www.kingcatpaint.com.tw 查詢。

以上產品資訊及數據均為育隆造漆實驗室測試後之評估結果，但會因不同施工場所、使用方法或品質滿意度認知上有所不同而造成差異，請先在現場試作以確認您的滿意度、接受度及業主的認可。因市場需要我們將保留更改產品資訊及數據之權利以供未來繼續研發改進，產品資訊及數據之調整恕不另做通知。本資料僅供參考，如需設計採用可向我們再度確認並索取最新的產品資料及要求必要的專業協助。特殊規格商品可特別訂製，請歡迎隨時來電詢問。® 為育隆造漆工業股份有限公司之註冊商標。© 育隆造漆工業股份有限公司版權所有。 TDS2016MAR25-1

