

B1-112 強效簡易超補土



B1-112 採用高密度丙烯酸樹脂搭配進口二氧化鈦及特殊結晶粉研製而成,有突出的施工滑順感及抑泡性,使施工過程變得簡單迅速。本產品適合用於被塗表面龜裂之填補及修復,可大幅減少被塗面裂縫細紋也具有防水性及膜層彈性。

產品特色

- 優越的混凝土密著性。
- 膜層彈性佳,可抵抗龜裂。
- 滑順好施工、抑泡性佳。
- 高樹脂含量,擁有優越的防水性。

適用範圍

- 建築物內外牆混凝土、石棉瓦、矽酸鈣板、輕隔間等填縫修復及抗裂補強工程。

表面前處理

- 將被塗表面積水、油漬及青苔等附著汙物清除乾淨,嚴重時請用強力水柱清洗後再曬乾。如被塗表面存有舊式 PU 或其他油漆層需完全剷除並清潔乾淨。
- 施工被塗表面先進行全面性修復填補工作,包含角隅細縫、水泥龜裂破損等填補作業。

施工步驟

- 被塗表面潮濕、雨天或濕氣高之天候時應避免施工。
- 開蓋後先利用刮刀由容器內取出補土,並放置於欲修補之裂縫、接縫或凹陷處上。本產品不得稀釋。
- 稍加壓力使補土可完全滲入其裂縫、接縫或凹陷處中並且盡量刮平以減少後續的拋光作業。
- 細微裂縫、接縫或凹陷處可以一次性修補完成,若裂縫處較為深或寬大時,需分 2-3 次性的修補來減少乾縮及龜裂狀況發生。

產品資訊

塗刷工具	刮刀
乾燥時間	指觸 1-2 小時、堅結 6-8 小時、 完全乾燥 12-24 小時
理論塗佈量	0.8 公升約 0.6 坪、 2.7 公升約 2 坪、
光澤度	平光
產品包裝	0.8L、2.7L
稀釋劑	自來水
保存期限	正常狀況下,至少 36 個月
標準色系	白色

- 理論乾燥時間會因濕度、溫度、及施工條件受影響,請以實際現場時間為主。上述乾燥時間數據是依據環境溫度 25 °C、濕度 60% RH。
- 使用面積及使用坪數為參考面積,會因被塗面粗糙度、平整度或塗刷厚度而有所增減。以上塗佈量說明皆為一道塗刷之基準。
- 產品資訊數據僅供參考,不建議運用在準備規格工程表時使用。

- 被塗表面潮濕、雨天或濕氣高之天候時應避免施工。建議晴天施工較佳。
- 產品應儲存於通風陰涼處,切勿置放於太陽可照射之範圍,以避免材料變質。建議儲存及施工溫度:10~35°C。
- 我們有提供產品相關的安全資料表(SDS),如有需要請來電索取或至 www.kingcatpaint.com.tw 查詢。

以上產品資訊及數據均為育隆造漆實驗室測試後之評估結果,但會因不同施工場所、使用方法或品質滿意度認知上有所不同而造成差異,請先在現場試作以確認您的滿意度、接受度及業主的認可。因市場需要我們將保留更改產品資訊及數據之權利以供未來繼續研發改進,產品資訊及數據之調整恕不另做通知。本資料僅供參考,如需設計採用可向我們再度確認並索取最新的產品資料及要求必要的專業協助。特殊規格商品可特別訂製,請歡迎隨時來電詢問。