

B2-314 地坪耐磨面漆



B2-314 採用進口水性高分子丙烯酸樹脂搭配轉性 SBR 樹脂研製而成，與一般壓克力系統不同！本產品不需添加硬化劑即可使用，可大幅提升施工便利性及防止塗料膠化。另外其漆膜可塑及重塗性優越，適合 DIY 使用，且塗佈量大、遮蓋力佳，是具耐候及抗紫外線的優異產品。

產品特色

- 無須添加硬化劑，施工便利、迅速。
- 水性無毒、無溶劑。
- 漆膜可塑及重塗性佳。
- 優越的密著性及韌性。
- 耐紫外線，不黃變及白化。

適用範圍

- 建築物室內地坪、停車場、汽車保養廠、無塵室、賣場、倉庫、工廠、實驗室、辦公室等場所之地坪工程。

表面前處理

- 將被塗表面積水、油漬及青苔等附著汙物清除乾淨，嚴重時請用強力水柱清洗後再曬乾。如被塗表面存有舊式 PU 或其他油漆層需完全剷除並清潔乾淨。
- 施工被塗表面先進行全面性修復填補工作，包含角隅細縫、水泥龜裂破損等填補作業。

施工步驟

- **本產品不建議稀釋使用。**
- 被塗表面潮濕、雨天或濕氣高之天候時應避免施工。
- 將底漆依施工步驟施作 1-2 道，並使其完全滲透乾燥。
- 開蓋後請先將產品均勻攪拌。攪拌完成後請以十字交叉塗刷方式進行第 2-3 道塗刷。
- 如需達到止滑效果，請使用 B2-900 地坪止滑金鋼砂來進行止滑施工。

產品資訊

塗刷工具	泡棉滾輪、毛刷、噴塗器具
乾燥時間	指觸 2-4 小時、堅結 6-8 小時、完全乾燥 7 天
理論塗佈量	1 加侖約 5-6 坪
塗膜厚度	濕膜約 350μm、乾膜約 200μm
光澤度	亮光
黏度	10,000-12,000 m.Pas at 25°C
加熱殘份	54 ± 2%
產品包裝	1 加侖
保存期限	正常狀況下，至少 36 個月
標準色系	314 灰色、317 綠色

- 理論乾燥時間會因濕度、溫度、及施工條件受影響，請以實際現場時間為主。上述乾燥時間數據是依據環境溫度 25°C、濕度 60% RH。
- 使用面積及使用坪數為參考面積，會因被塗面粗糙度、平整度或塗刷厚度而有所增減。以上塗佈量說明皆為一道塗刷之基準。
- 產品資訊數據僅供參考，不建議運用在準備規格工程表時使用。

- 被塗表面潮濕、雨天或濕氣高之天候時應避免施工。建議晴天施工較佳。
- 產品應儲存於通風陰涼處，切勿置放於太陽可照射之範圍，以避免材料變質。建議儲存及施工溫度：10~35°C。
- 我們有提供產品相關的安全資料表(SDS)，如有需要請來電索取或至 www.kingcatpaint.com.tw 查詢。

以上產品資訊及數據均為育隆造漆實驗測試後之評估結果，但會因不同施工場所、使用方法或品質滿意度認知上有所不同而造成差異，請先在現場試作以確認您的滿意度、接受度及業主的認可。因市場需要我們將保留更改產品資訊及數據之權利以供未來繼續研發改進，產品資訊及數據之調整恕不另做通知。本資料僅供參考，如需設計採用可向我們再度確認並索取最新的產品資料及要求必要的專業協助。特殊規格商品可特別訂製，請歡迎隨時來電詢問。