

台灣屬於熱帶海島型氣候帶，高溫潮濕的環境會造成許多建築物的水泥牆面含水量過高。甚至於水泥為基底的壁紙、水泥漆、乳膠漆等會常出現白色粉末狀的白華，就是我們所謂的「壁癌」現象。本噴灌是含有水性奈米矽酸質，可完全滲入於水泥基表面之毛細孔並且散發出結晶體後可有效阻隔壁癌現象產生。

產品特色

- 水性產品，無溶劑味。
- 水性奈米矽酸質配方。
- 有效阻隔壁癌孳生。
- 滲透反應結晶產品。

適用範圍

- 建築物之室內牆水泥、石材、混凝土、天花板、露臺、窗框、磚頭等白華壁癌防治工程。
- 內牆、迎風牆面/風頭壁等處理可以防止下雨及風壓所產生的牆面滲水潮濕問題。

表面前處理

- 施工面粉塵、油污、水泥漿、混凝土養護劑或硬化劑等不利於接著均必須徹底清除。施工面必須有開放性的毛孔以確保表面有足夠的接著力，光滑表面則必須以噴砂處理、高壓水、或其他合適的方式將其表面弄粗糙。並找出並修補大於 0.4mm 寬的所有裂縫。
- 施工前，確保混凝土表面已充分以清水潤濕，因為必須利用毛細孔內的水分來進行施工。

施工步驟

- 本產品使用前請將噴灌搖晃均勻。
- 開蓋後直接將本產品噴塗於施工面上，並向四周延伸至少 20 公分。大約 30 分鐘後再進行第 2 次噴塗作業。
- 待 24 小時完全乾燥後，再進行批土及油漆作業。
- 壁癌狀況嚴重時可多次噴塗，噴塗後建議使用 K1-680 壁佳寶多功能防水塗料做為防水保護層。

產品資訊

塗刷工具	噴塗(噴罐)
乾燥時間	指觸 30 分鐘、堅結 3-4 小時、完全乾燥 7 天
理論塗佈量	1 次噴塗約 2-3 坪
光澤度	平光
產品包裝	550ML
保存期限	正常狀況下，至少 36 個月
標準色系	白色

- 理論乾燥時間會因濕度、溫度、及施工條件受影響，請以實際現場時間為主。上述乾燥時間數據是依據環境溫度 25℃、濕度 60% RH。
- 使用面積及使用坪數為參考面積，會因被塗面粗糙度、平整度或塗刷厚度而有所增減。以上塗佈量說明皆為一道塗刷之基準。
- 產品資訊數據僅供參考，不建議運用在準備規格工程表時使用。

產品包裝



- 被塗表面潮濕、雨天或濕氣高之天候時應避免施工。建議晴天施工較佳。
- 產品應儲存於通風陰涼處，切勿置放於太陽可照射之範圍，以避免材料變質。建議儲存及施工溫度：10~35℃。
- 我們有提供產品相關的安全資料表(SDS)，如有需要請來電索取或至 www.kingcatpaint.com.tw 查詢。

以上產品資訊及數據均為育隆造漆實驗室測試後之評估結果，但會因不同施工場所、使用方法或品質滿意度認知上有所不同而造成差異，請先在現場試作以確認您的滿意度、接受度及業主的認可。因市場需要我們將保留更改產品資訊及數據之權利以供未來繼續研發改進，產品資訊及數據之調整恕不另做通知。本資料僅供參考，如需設計採用可向我們再度確認並索取最新的產品資料及要求必要的專業協助。特殊規格商品可特別訂製，請歡迎隨時來電詢問。