

B1-116 為中性矽利康填縫膠並可廣泛應用於大多數的填縫及防水工程上。本產品對於基材接著的選擇性廣，可有效且牢固的附著於玻璃、鋁器、陶瓷、漆料、金屬及塑膠上。且在於 20°C 的溫度下 40 分鐘之後能達到表面不回黏、剝離性、耐候性及黏著皆符合測試標準。

產品特色

- 優越的混凝土密著性。
- 膜層彈性佳，可抵抗龜裂。
- 優越的防水性及耐輕水壓。
- 不回黏、不剝離。
- 耐候性佳，可抵抗紫外線。

適用範圍

- 輕隔間板、亞克力、塑膠屋頂板、水泥面、磁磚面、門框、窗框、玻璃交接處、陶瓷、金屬和大部分的油漆表面。

表面前處理

- 將被塗表面積水、油漬及青苔等附著汙物清除乾淨，嚴重時請用強力水柱清洗後再曬乾。如被塗表面存有舊式 PU 或其他油漆層需完全刨除並清潔乾淨。
- 施工被塗表面先進行全面性修復填補工作，包含角隅細縫、水泥龜裂破損等填補作業。
- 用膠帶紙將接縫區域以外的地方貼附以保護表面，並視需求可使用接著底劑增強效果。

施工步驟

- 切除管材頂端之圓錐頭，旋上管嘴，將管嘴部分依照 45 度角裁切適當大小的孔洞，並以填補施工。
- 填縫劑填補作業完成後，需在 5 分鐘內使用刮刀等工具修整填縫膠表面，然後撕除保護用膠紙。
- 填縫膠乾燥約 30 分鐘後即可進行油漆塗刷作業。

產品資訊

塗刷工具	刮刀、矽利康槍
乾燥時間	指觸 5-10 分鐘、完全乾燥 30 分鐘
光澤度	平光
比重	1 kg/L
產品包裝	300ML
保存期限	正常狀況下，至少 12 個月
標準色系	116 白色、119 透明

- 理論乾燥時間會因濕度、溫度、及施工條件受影響，請以實際現場時間為主。上述乾燥時間數據是依據環境溫度 25 °C、濕度 60% RH。
- 使用面積及使用坪數為參考面積，會因被塗面粗糙度、平整度或塗刷厚度而有所增減。以上塗佈量說明皆為一道塗刷之基準。
- 產品資訊數據僅供參考，不建議運用在準備規格工程表時使用。

產品包裝



- 被塗表面潮濕、雨天或濕氣高之天候時應避免施工。建議晴天施工較佳。
- 產品應儲存於通風陰涼處，切勿置放於太陽可照射之範圍，以避免材料變質。建議儲存及施工溫度：10~35°C。
- 我們有提供產品相關的安全資料表(SDS)，如有需要請來電索取或至 www.kingcatpaint.com.tw 查詢。

以上產品資訊及數據均為育隆造漆實驗測試後之評估結果，但會因不同施工場所、使用方法或品質滿意度認知上有所不同而造成差異，請先在現場試作以確認您的滿意度、接受度及業主的認可。因市場需要我們將保留更改產品資訊及數據之權利以供未來繼續研發改進，產品資訊及數據之調整恕不另做通知。本資料僅供參考，如需設計採用可向我們再度確認並索取最新的產品資料及要求必要的專業協助。特殊規格商品可特別訂製，請歡迎隨時來電詢問。